

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-256728

(43)Date of publication of application : 19.09.2000

(51)Int.Cl.

C21C 7/00

B22D 1/00

B22D 11/10

B22D 41/00

C21C 7/04

C22B 9/00

(21)Application number : 11-059896

(71)Applicant : KAWASAKI STEEL CORP

(22)Date of filing : 08.03.1999



(72)Inventor : TAMURA NOZOMI  
TADAMA TOMOAKI  
OGURA SHIGERU

## (54) LADLE FOR MOLTEN METAL AND METHOD FOR REFINING MOLTEN METAL

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To obtain a ladle which can execute mechanical stirring of molten metal by forming the horizontal cross section at least near the static bath surface height of stored molten metal to non-circular shape.

**SOLUTION:** Relating to the ladle, preferably the non-circular shape is made to an elliptic shape having 0.75-0.95 in the range of the ratio of minor axis/major axis and the vicinity of the static bath surface height is at least 200 mm in the vertical range of the static bath surface, and the mechanical stirring means is provided in the inner part where the molten metal is contained. When the molten iron 5 is stirred with an impeller, the vertical stream (a) is generated and the larger the number of the rotation is, the stronger the stream (a) is, and the bath surface 10 is raised near the recessed side wall at the center part and becomes the max. near the side wall on the minor axis. However, since the space, in which the stream is run away by the difference between the minor axis side at the wall side on the major axis exists, the stream (a) is separated and the stream (b) is generated and the raising of the bath surface is lost in the stream (b) direction and reduced. In this way, the over-flow of molten metal from the ladle during refining is eliminated and the refining can stably and smoothly be executed to improve the refining effect.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.06.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the  
examiner's decision of rejection or application  
converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3589075

[Date of registration]

27.08.2004

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-256728

(P2000-256728A)

(43) 公開日 平成12年9月19日 (2000.9.19)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード <sup>*</sup> (参考)
C 2 1 C 7/00		C 2 1 C 7/00	P 4 K 0 0 1
B 2 2 D 1/00		B 2 2 D 1/00	C 4 K 0 1 3
			F
11/10	3 1 0	11/10	3 1 0 A
41/00		41/00	Z
審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 7 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願平11-59896

(22) 出願日 平成11年3月8日 (1999.3.8)

(71) 出願人 000001258

川崎製鉄株式会社

兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28号

(72) 発明者 田村 望

千葉県千葉市中央区川崎町1番地 川崎製鉄株式会社千葉製鉄所内

(72) 発明者 田玉 智明

千葉県千葉市中央区川崎町1番地 川崎製鉄株式会社千葉製鉄所内

(74) 代理人 100079175

弁理士 小杉 佳男 (外1名)



最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 溶融金属用取鍋及び溶融金属の精錬方法

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、既存取鍋の内張耐火物の施工状態を変更するだけで、溶融金属の機械式攪拌を安定して実施可能にする溶融金属用取鍋及び該鍋を使用する溶融金属の精錬方法を提供することを目的としている。

【解決手段】 耐火物で内張りされ、溶融金属を收容する溶融金属用取鍋において、少なくとも收容する溶融金属の静止浴面高さ近傍の平断面を非円形状に施工した。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 耐火物で内張りされ、熔融金属を収容する熔融金属用取鍋において、少なくとも収容する熔融金属の静止浴面高さ近傍の平面面を、非円形状にしてなることを特徴とする熔融金属用取鍋。

【請求項2】 前記非円形状を楕円形とし、その短径／長径の比を0.75～0.95の範囲とすることを特徴とする請求項1記載の熔融金属用取鍋。

【請求項3】 前記静止浴面高さ近傍を、該静止浴面の上下に少なくとも200mmの範囲とすることを特徴とする請求項1又は2記載の熔融金属用取鍋。

【請求項4】 前記熔融金属を収容する内部に、機械式攪拌手段を備えたことを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の熔融金属用取鍋。

【請求項5】 請求項4記載の熔融金属用取鍋に熔融金属を収容し、該熔融金属に精錬剤及び／又は合金剤を添加すると共に、前記機械式攪拌手段で該熔融金属を攪拌し、精錬することを特徴とする熔融金属の精錬方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、熔融金属用取鍋及び熔融金属の精錬方法に係わり、詳しくは、溶鉄、溶鋼等の熔融金属をトラブルなく安定して機械攪拌する技術である。

## 【0002】

【従来の技術】 溶鉄、溶鋼を取鍋（以下、鍋という）に装入し、機械式攪拌機で攪拌しつつ精錬剤を投入して脱硫等の処理を行うことは、従来より知られている。例えば、特公昭42-12343号公報は、攪拌手段にインペラを用いる技術を開示している。この技術は、鍋内に溶鉄を入れ、該鍋の内径に対して1/10～1/3の長さの相当代表径を有するインペラを、150～300 r. p. m で回転させて、溶鉄の脱硫を行うものである。

【0003】 このような機械式攪拌技術は古くから知られていたが、その後、ガス吹き込みによる熔融金属の攪拌挙動の研究が盛んに行われるようになり、熔融金属の攪拌処理は、専らガス吹き込み攪拌が主流となった。その理由は、機械式攪拌では、熔融金属に浸漬するインペラをライニングしている耐火物の寿命が短く、処理コストが高くなり過ぎるからである。また、ガス吹き込み攪拌には、吹き込む攪拌ガスをキャリア・ガスとして粉体状の精錬剤や合金剤を熔融金属中に直接吹き込み、しかも、それらの添加歩留や除去すべき不純物元素との反応効率が低い利点があった。

【0004】 しかしながら、熔融金属の品質要求が格段に厳しくなってきた昨今、ガス吹き込み攪拌では、熔融金属に与える攪拌力に限界があり、そのような要求に十分応えられない場合が生じている。そのため、不純物を

極限に近くまで低減したい精錬処理には、インペラを用いた機械式の攪拌処理が見直されつつある。ところが、旧来の機械式攪拌処理の技術を、現行の精錬処理にそのまま適用しようとしたところ、以下のような問題に遭遇した。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】 特公昭42-012343号公報記載の溶鉄脱硫では、インペラの回転数が大きくなるに従い、鍋内の溶鉄面は、図4に示すように、攪拌軸11上の一点を頂点とした三角錐を逆さにした形状を呈する。そして、溶鉄5の鍋内静止浴面7（以下、静止浴面という）とこの形状の浴面10とを比較すると、回転数が大きくなるほど、該浴面10の最高点は前記静止浴面7に比べ高く盛りあがる。特公昭42-012343号公報によれば、300 r. p. m. では、溶鉄5の浴面10は、静止浴面7より400mm上昇している。

【0006】 一方、鍋6は耐火物8で内張りされ、通常、熔融金属5を収容する内部空間の平面は円形（内径3.0～4.5m）で、且つ深さは、3.5～4.0mである。近年、精錬能率の向上の見地より、該鍋6の1回あたりの精錬処理量を増加させる傾向がある。そのため、浴面と鍋6の側壁上端との間隔は非常に小さくなっており、300mm程度しかない。このような状態で従来の機械式攪拌技術を実施すると、溶鉄浴面の上昇によって溶鉄5が溢れ出ることが多い。この対策としては、鍋6の受鉄量を低下させるか、あるいは鍋6の側壁高さを嵩上げして、浴面に対し非常に高くしなければならない。

【0007】 しかしながら、受鉄量の低下は、大幅な搬送能率の低下を招くことが明らかである。また、側壁の嵩上げは、鍋6を搬送するクレーンに不都合が生じる。つまり、チェーンの巻上量の増加で対応できずに、建屋の改造まで必要とする。さらに、次工程で該鍋6を設置する際には、設置高さの変更を含めた設備改造に多大な費用が必要となる。加えて、鍋6自体も耐火物8の施工高さが増え、耐火物使用量の増加が余儀なくなる。

【0008】 本発明は、かかる事情に鑑み、既存取鍋の内張耐火物の施工状態を変更するだけで、熔融金属の機械式攪拌を安定して実施可能にする熔融金属用取鍋及び該鍋を使用する熔融金属の精錬方法を提供することを目的としている。

## 【0009】

【課題を解決するための手段】 発明者は、上記の目的を達成するため、取鍋の内部構造と湯面盛り上りとの関係について多くの試験を重ね、その成果を本発明に具現化した。

【0010】 すなわち、本発明は、耐火物で内張りされ、熔融金属を収容する熔融金属用取鍋において、少なくとも収容する熔融金属の静止浴面高さ近傍の平面面

を、非円形状に施工してなることを特徴とする熔融金属用取鍋である。

【0011】また、本発明は、前記非円形状を楕円形とし、その短径／長径の比を0.75～0.95の範囲としたり、あるいは前記静止浴面高さ近傍を、該静止浴面の上下に少なくとも200mmの範囲とすることを特徴とする熔融金属用取鍋である。

【0012】さらに、本発明は、前記熔融金属を収容する内部に、機械式攪拌手段を備えたことを特徴とする熔融金属用取鍋である。

【0013】加えて、本発明は、上記の熔融金属用取鍋に熔融金属を収容し、該熔融金属に精錬剤及び／又は合金剤を添加すると共に、前記機械式攪拌手段で該熔融金属を攪拌し、精錬することを特徴とする熔融金属の精錬方法でもある。

【0014】本発明では、取鍋の内部構造を、熔融金属の湯面盛り上がりが抑制されるようにしたので、精錬中に該取鍋からの熔融金属の溢れ出ることがなくなる。また、製錬が安定して円滑に行えるようになり、精錬の成績が向上するようになる。

【0015】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。

【0016】まず、本発明に係る鍋は、外形を新しくしても良いが、現在熔融金属を収容するのに使用している既存鍋と同じ鉄皮、外形ないし少なくとも鍋のハンドリング用吊具外形であることが好ましい。その理由は、通常の取鍋と同じ鉄皮外形形状であれば、この鍋を用いて精錬等の処理を行う諸設備、鍋をハンドリングするクレーンや台車等の移送設備、補修用の耐火物スタンド等に何ら変更を加える必要がないからである。

【0017】そして、本発明では、鍋の内部構造に着眼して多くの試験を行い、収容する熔融金属の静止浴面7近傍での平断面を非円形とすることで、熔融金属の攪拌時に生じる鍋内壁面近くでの浴面10の盛り上がりを低減するようにしたのである。

【0018】その試験は、熔融金属を溶銑として、図2に示す装置を用いて行なわれた。該装置は、耐火物8で内張された溶銑5を収容する鍋6と、攪拌手段をの位置に移行する移動装置1と、機械式攪拌手段のインペラ3と、インペラ3の回転用モータ2と、翼が浴中に浸漬するまでインペラ3を降下する昇降手段9とで形成されている。また、この装置は、実際に精錬剤4を溶銑5中に添加し、脱硫も行なわれた。

【0019】また、この試験は、種々の内部構造を有する鍋6で行なわれたが、静止浴面7近傍の平断面が円形状の場合に最も浴面が高くなることがわかったので、非円形であることを本発明の第一の要件とした。さらに、引き続き試験を続行し、その中でも図1に示すような平断面が楕円形状であるのが好ましいこともわかった。な

お、図1に示した楕円形状は、長径と短径の比が100対95のものである。この場合、図1には示していないインペラの攪拌で溶銑5を攪拌すると、溶銑5にはインペラに吸い込まれる方向に上下の流れ（記号a）が発生する。この流れ（a）は、インペラの回転数が大きいほど強く、その結果、浴面は、円錐を逆さにしたような形状に凹み、鍋の側壁近傍で浴面が上昇する。なお、この浴面の上昇は、鍋6が軸対象の容器であるため、軸対象の形状に形成される。また、流れ（a）により誘起される浴面は、短辺上の側壁近傍で最大となるように発達する。しかしながら、長辺上の側壁側に短辺側との差分だけ流れが逃げることで空間が存在するため、流れ（a）は、分流して流れ（記号b）を生じる。この流れ（b）は、浴面の半径方向への流れであるので、浴面の上昇は、流れ（b）方向に崩れ、浴面の上昇は、従来の円形断面の場合（図4参照）に比べて抑制される。実際の流れは、攪拌による平断面方向の流れも伴うので、非常に複雑であり、多くの試験が必要であった。この図1の例では、浴面の上昇は、従来（円形の場合）に比べて1/2以下となり、300r.p.m.のインペラ回転数でも、たかだか150mmであった。つまり、鍋6に装入する熔融金属量の減量や、鍋6側壁の嵩上げを行わなくても良い量まで十分に低減できた。

【0020】なお、鍋側壁の形状があまりに複雑であったり、凹凸が激しいと、熔融金属5やその上に存在するスラグによって、内張り耐火物8の損耗が大きくなるので、耐火物8の表面ができるだけ滑らかな形状であるのが好ましい。また、耐火物8の施工上も、単純形状であることが好ましいので、実用上では、楕円形状が最も良いと考えられる。この場合、短径／長径の比は、好ましくは0.75～0.95の範囲とするのが良い。短径／長径の比を小さくするほど、鍋の側壁近傍での浴面の盛り上がりを抑制できるが、0.75未満では、その効果がほぼ飽和することと、熔融金属やスラグの流動によって湯面近傍の側壁耐火物の溶損が大きくなる傾向があるからである。一方、短径／長径比が0.95を超えると、鍋内側の平断面形状が円形に近くなり、鍋の側壁近傍での湯面の盛り上がりが大きくなって、熔融金属の鍋外への溢出が生じる可能性が高いからである。

【0021】また、本発明では、鍋6の深さ方向全体にわたって、平断面が楕円状であっても良いが、浴面上昇が抑制できさえすれば良いので、一部の深さでも良い。その方が、耐火物8や中子のコストが少なくすみ、鍋重量が少ないので、クレーン等での搬送負担が小さい。本発明では、鍋の深さ方向の一部を楕円形とする場合には、鍋の側壁近傍での湯面の盛り上がり減少する効果を発揮させるため、少なくとも上下に200mm程度の範囲をそのような形状にするのが好ましい。

【0022】さらに、上記した鍋6の非円形な内部構造は、耐火物8の内張り施工によって容易に形成できる。

内張耐火物に煉瓦を用いる場合には、煉瓦の形状や積み方でいかような形状にも実現できるからである。また、不定形耐火物で流し込み施工する場合には、中子の形状を上記の内部形状に対応する形状として施工すれば良い。

【0023】次に、熔融金属5の搅拌手段を検討した。その結果、耐火物製の回転体を熔融金属5に浸漬し、モータ等の動力によって機械的に回転するのが最も良いことがわかった。搅拌手段としては、例えば特開昭62-238321号公報に開示されるように、鍋6の外部からの移動磁場を印加する電磁搅拌も知られているが、このような電磁搅拌の場合には、熔融金属5の回転力が取鍋内壁に近いほど大きくなるので、内張り耐火物8の損耗が激しい。特に、本発明のように、浴面近くの取鍋内平断面形状を非円形とした場合には、熔融金属側に突き出した（または張り出した）耐火物が熔融金属5の流動によって選択的に損耗されてしまう。しかし、発明者は、上記した多くの試験結果より、熔融金属中に回転体を浸漬し、これを機械的に搅拌する場合には、鍋内壁に近づくほど熔融金属の流速は減衰する傾向があり、上述した電磁搅拌におけるような損耗問題が生じ難いことを新たに発見した。そして、本発明では、熔融金属5の搅拌は、機械式回転体を用いて行うことにした。

【0024】さらに、発明者は、以上述べた本発明に係る鍋6に熔融金属5を收容し、該熔融金属5に精錬剤及び／又は合金剤を添加すると共に、該熔融金属中に回転体を浸漬して搅拌する熔融金属の処理も試みた。具体的には、熔融鉄合金の脱硫処理、脱磷処理、脱酸処理、接種処理、介在物形態制御のためのCaやREMなどの添加処理等である。特に、脱硫処理の場合には、Mg、CaあるいはREMなどの金属及びそれらの合金、あるいはこれら金属ないし合金と石灰などのフラックスとの併用処理を行った。その結果、非常に良い試験成績を得たので、かかる取鍋を用いる精錬方法も本発明とした。この場合、上記機械式搅拌と併せて、回転体自体や鍋底を介して、ガス吹き込みによる搅拌の併用もしても良い。

#### 【0025】

【実施例】本発明に係る熔融金属用取鍋及び従来の取鍋を用いて、溶鉄の脱硫精錬処理を実施した。その際、脱硫剤の投入は、処理前に一括の投げ込み投入とした。鍋6は、公称内容積60トンであり、耐火物8で内張り施工して、その内部に平断面が直径2400mmの円状で、深さ4200mmの円筒状空間を形成した。そして、この取鍋を従来タイプとした。一方、本発明に係る熔融金属用取鍋6は、上記従来タイプ取鍋の溶鉄静止浴面7を基準にして上下300mmにわたる領域に対しては（一部のものについては、鍋の全高さにわたって楕円形に構成した）、平断面が楕円となるように、側壁耐火物を施工することで構成した。この場合、楕円の（短径／長径）比は、表1のように定めた。溶鉄5の搅拌には、機械式搅拌手段、具体的には、インペラ3を採用した。該インペラ3は、翼幅100mm、代表径500mmで、図2に示すように、その回転軸を鍋6の中心軸に一致させて配置した。

【0026】また、溶鉄の脱硫剤4は、ソーダ灰であり、溶鉄搅拌を開始する直前にその全量を添加した。この他、本実施例では、石灰を脱硫剤4とした精錬も行った。なお、脱硫処理時間は、いずれの場合も10分とした。また、鍋6に装入した溶鉄重量は、いずれの場合も60±1トンに調整した。操業中に鍋6から溢れた溶鉄5は、鍋6の下方に鉄板を敷き全量回収したが、この回収量に鍋6に付着した量も加えて評価した。その付着量は、溶鉄5を受ける前の空鍋重量と溶鉄を払い出して後の空鍋重量の差で算出した。溢れた溶鉄5の比率は、溢れた溶鉄量を処理前溶鉄重量（60トンとした）で除して表示する。さらに、溶鉄5の脱硫率は、処理後の溶鉄中硫黄濃度を処理前の溶鉄中硫黄濃度で除し、1から引くことで表示した。

【0027】かかる溶鉄脱硫の操業成績を、一括して表1に示す。

#### 【0028】

【表1】

	比較例（従来法）			本発明		
	1	2	3	1	2	3
鍋内径又は短径 (mm)	2400 内径	2400 内径	2400 内径	2250 短径	2400 短径	2400 短径
短径／長径 (-)	1.0	1.0	1.0	0.95	0.9	0.75
脱硫剤種類	ソダ灰	石灰	ソダ灰	ソダ灰	石灰	石灰
楕円形状施工部 の高さ範囲	-	-	-	鍋全高	静止浴面の上下 300mm	鍋全高
脱硫剤添加量 (kg/T 溶鉄)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
インペラ・回転数 (r.p.m.)	150	150	250	150	150	250
処理前 S 濃度 (重量%)	0.03	0.029	0.06	0.035	0.04	0.06
処理後 S 濃度 (重量%)	0.009	0.009	0.004	0.009	0.12	0.004
脱硫率 (%)	70.0	68.9	93.3	0.74	0.70	93.3
攪拌所要動力 (kW)	5.2	5.2	11.8	5.2	5.1	11.6
溢れた溶鉄比率 (重量%)	12.0	13.5	24.5	0.0	0.0	0.7

【0029】表1によれば、脱硫率は、本発明に係る取鍋を使用した場合と従来の取鍋を使用した場合とでほとんど差がない。ただし、従来の取鍋を用いた場合には、溢れた溶鉄が多量にあるので、その分だけ鍋内で脱硫剤の正味使用量が多くなっていることを考えれば、本発明の取鍋の方が脱硫率は良いと言える。これは、楕円形状により浴面上昇が崩れる時に、脱硫剤4を溶鉄5に巻き込み、脱硫反応が促進されたためである。所要動力は、鍋6の形状にほとんど依存せず、同一回転数において、いずれの場合も同じであった。また、この精錬中に生じた浴面上昇結果をインペラの回転数との関係で整理し、図3に示す。図3より、本発明に係る鍋6を使用すると、浴面上昇が従来より著しく低減できることが明らかである。

【0030】一方、操業成績で大きく異なったのは、攪拌時の溶鉄の溢れ率であり、従来の取鍋では、装入量の10重量%を超える率であり、これでは、その鍋6は操業に適さない。インペラ3の回転数が250 r. p. m. の場合には、装入溶鉄の25重量%にあたる15トンもが溢れ、鍋6が溶鉄5に埋もれるといったトラブルまで併発した。一方、本発明に係る鍋6では、短径／長径の比を0.95～0.75まで変化させたが、いずれも溢れる溶鉄5は極めてわずかであった。

【0031】なお、上記実施例は、熔融金属5として溶鉄を用いたが、特にこれに限定されるものではなく、本発明に係る熔融金属用取鍋6は、各種の溶鋼、熔融合金、非鉄金属等の処理にも使用できる。

【0032】

【発明の効果】以上述べたように、本発明により、熔融

金属を收容し、その中で、該熔融金属が含有する不純物元素の除去処理を行う取鍋が、適切な形状に改造された。その結果、機械攪拌を行っても、溶鉄浴面上昇が大幅に抑制でき、溶鉄を溢れ出させることがない、また大幅な搬送能率の低下を招くことがない熔融金属用取鍋を提供できた。さらに、設備の改造などに多大な費用をかけることなく、効率の良い不純物処理が可能となった。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る取鍋の内部構造の一例を示す図であり、(a)は平面、(b)は縦断面である。

【図2】取鍋に機械式攪拌手段を配置した状況を示す縦断面図である。



【図3】熔融金属の回転数と浴面上昇高さとの関係を示す図である。

【図4】従来の取鍋の内部構造を示す図である。


【符号の説明】

- 1 攪拌手段の移動装置
- 2 インペラの回転用モータ
- 3 インペラ
- 4 精錬剤（脱硫剤）
- 5 熔融金属（溶鉄）
- 6 取鍋（鍋）
- 7 静止浴面
- 8 耐火物
- 9 昇降手段
- 10 浴面
- 11 攪拌軸



【図1】




【図2】



【図4】



【図3】



フロントページの続き

(51)Int. Cl.<sup>7</sup>

C 2 1 C 7/04

識別記号

F I

C 2 1 C 7/04

7-コード (参考)

Q

B

F

C 2 2 B 9/00

C 2 2 B 9/00

(72)発明者 小倉 滋

千葉県千葉市中央区川崎町1番地 川崎製

鉄株式会社千葉製鉄所内

Fターム(参考) 4K001 AA10 BA23 GA18 GB05

4K013 CC09 CF13 EA03 EA13 EA18